The complete package
for wet room projects

iSOX DOUCHE AFDICHTINGSKIT

(Referentie : 5009 101010)

Inhoud

1x poedercomponent Botament MD1 speed 4kg
10m afdichtingsband
2x voorgevormde binnenhoeken

Toepassingsgebieden

Voor het afdichten van de stootvoegen van iSOX bouwplaten en/of iSOX douchebodems met keramische afwerking in vochtige ruimten, douches enz.

Verwerking

Lees voor de verwerking aub de veiligheidsadviezen op het etiket. Verwerkingstemperatuur:
+5°C tot +20°C.

Met een langzaam draaiende roerinstallatie onder voortdurend roeren in koud, zuiver water vermengen totdat een stevige, dikke, homogene massa ontstaan is. Na de rusttijd wordt het materiaal nogmaals kort omgeroerd

Het product wordt met een stevige kwast of pleisterspaan royaal en gelijkmatig op alle af te dichten stootvoegen van de iSOX bouwplaten en/of de iSOX douchebodems aan te brengen. De afdichtingsmassa wordt overeenkomstig de breedte van de afdichtingsband met + 1cm oversteek aangebracht.

Botament MD1 speed moet minstens in twee lagen met een kwast of spatel aangebracht worden. De dikte van de droge laag moet in totaal minstens 2,0 mm bedragen (dit komt overeen met een dikte van de vochtige laag van 2,4 mm). De maximale dikte van de droge laag mag niet hoger zijn dan 4,0 mm.

De hoeveelheid volstaat voor ongeveer 10m. Het aangemengde materiaal dient binnen het uur te worden verwerkt. Stijf geworden afdichtingsmassa mag niet meer verwerkt worden of er mogen geen water of vloeibare component nog worden toegevoegd.

In de hoeken worden eerst de afdichtingshoeken zonder plooien in de afdichtingsmassa ingebed. De bovenzijde van de afdichtingshoeken wordt dan met de afdichtingsmassa bestreken. Daarna worden de afdichtingsbanden centraal op de af te dichten voegen geplaatst met een kopse overlap van ongeveer 50mm. Afsluitend worden de afdichtingsbanden met de volgende laag bestreken.

Na 24 uur kunnen keramische afwerkingen met dunbedmortel op de afdichtingsmassa worden aangebracht.

Stockage

Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid : 6 maanden

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

iSOX Belgium BVBA
Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem – Waregem Zone 7
Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

info@isox.be
www.isox.be
BTW BE 0643.636.372
RPR Kortrijk
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491 – BIC KREDBEBB