



TEGELLIJMEN | ONTKOPPELINGS- EN AFDICHTINGSDOEKEN

Ontkoppeling / Afdichting	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
iSOX ontkoppelingsdoek						
iSOX ontkoppelingsmat met noppen						
iSOX ontkoppelingsmat NG18						
iSOX afdichtingsdoek						

TEGELLIJMEN | KERAMISCHE TEGEL OP WAND

Ondergrond	Kantlengte tegel	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
gipskarton, gipspleister voorzie de ondergrond van primer Botament D1 of D11	≤ 30cm						
	≤ 60cm						
	≤ 100cm of groter					XXL tegel mits ondersteuning	
cellenbeton, metselwerk, keramische tegels	≤ 30cm						
	≤ 60cm						
	≤ 100cm of groter						
cementerijng, bouwplaten, afdichtingen	≤ 30cm						
	≤ 60cm						
	≤ 100cm of groter						



TEGELLIJMEN | KERAMISCHE TEGEL OP VLOER

Voorzie de ondergrond steeds van een primer Botament D1 of D11!

Ondergrond	Kantlengte tegel	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
zand-cementchape zonder vloerverwarming	≤ 30cm					★	
	≤ 60cm					★	
	≤ 100cm of groter		❖	❖	❖	★	❖
	parketimitatie		❖	❖	❖	★	❖
zand-cementchape met vloerverwarming	≤ 30cm	❖	❖	❖	❖	★	❖
	≤ 60cm	❖	❖	❖	❖	★	❖
	≤ 100cm of groter		❖	❖	❖	★	❖
	parketimitatie		❖	❖	❖	★	❖
houten ondergronden PAS OP: ❖ = enkel iSOX ontkoppeling mat met noppen of ontkoppelingmat NG18	≤ 30cm	❖	❖	❖	❖	❖	❖
	≤ 60cm	❖	❖	❖	❖	❖	❖
	≤ 100cm of groter		❖	❖	❖	❖	❖
	parketimitatie		❖	❖	❖	❖	❖
bestaande tegelvloeren zonder vloerverwarming	≤ 30cm						
	≤ 60cm		❖	❖	❖	❖	❖
	≤ 100cm of groter		❖	❖	❖	❖	❖
	parketimitatie		❖	❖	❖	❖	❖

❖ = iSOX ontkoppeling

★ = Met Botament M30HPS2 kunnen keramische tegels worden gelegd op jonge, niet-verwarmde cementdekvloeren vanaf het moment van begaanbaarheid. De werkzaamheden moeten uiterlijk op de 5e dag na de installatie van de dekvloer zijn voltooid. Het volgende moet altijd in acht worden genomen: Volgens de algemeen geldende regels is een wachttijd van 28 dagen en een maximale restwaarde van < 2,0-2,5 CM-% aan te houden. Bij afwijking hiervan dient men de opdrachtgever, uit juridisch oogpunt, vooraf te informeren. Een schriftelijke overeenkomst is in elk geval aan te bevelen. Bij het betegelen van verwarmde dekvloeren na begaanbaarheid met een restvochtgehalte > 2,0 - 2,5 CM%, neem dan vooraf contact op met onze technische dienst voor individueel advies.

TEGELLIJMEN | NATUURSTEEN

Bij natuursteen vezelversterkt dient de achterkant van de vezelwapening worden ingestreken met Botament D1 primer alvorens te verlijmen of Botament hechtemulsie D10 toe te voegen bij Botament Multistone, 1/3 van het aanmaakwater.

Botament tegellijm	Botament Multistone	Botament M12 Stone	Botament M13 Stone	Botament HP21 Speed
kleur	wit	wit	lichtgrijs	grijs
verkleuringgevoelige natuursteen				
kristallijne waterbinding (natuursteen krijgt geen kans vocht te onttrekken uit de minerale tegellijm)				
vloeibed/dunbed				
middelbed/dikbed				
geschikt voor buiten				