

BOTAMENT® D 10

Adjuvant plastifiant pour chape, enduit, mortier et colle / Barbotine d'accrochage / Couche d'adhérence

BOTAMENT® D 10 est une dispersion à haute concentration utilisée comme adjuvant pour les mortiers minéraux et hydrauliques en intérieur et extérieur ainsi que pour la réalisation de barbotine d'accrochage et de couche d'adhérence.

Propriétés

- ❖ Améliore l'imperméabilisation
- ❖ Limite les tensions lors du séchage
- ❖ Plastifiant
- ❖ Améliore l'application et l'adhérence
- ❖ Augmente la résistance à l'usure et à la flexion

Domaines d'application

Adjuvant pour :

- ❖ Mortiers colle
- ❖ Enduits et mortiers à base de calcaire-ciment et ciment
- ❖ Chapes de ciment

Couche d'adhérence :

- ❖ Chapes de contact
- ❖ Pour la pose frais-sur-frais des carreaux et dalles sur des chapes légèrement humides
- ❖ Anciens revêtements céramiques

Préparation du support

Le support doit être :

- ❖ Propre et hors gel
- ❖ Cohésif
- ❖ Exclus de graisse, de traces de peinture, d'huile de décoffrage, de produit de cure et de parties friables
- ❖ Humidifier les supports absorbants (l'humidité résiduelle est à éviter)

Mise en œuvre

BOTAMENT® D 10 est à verser dans l'eau de gâchage en respectant les dosages indiqués pour ensuite ajouter le produit poudre.

Pour l'usage comme badigeon de contact, la préparation est à passer au balai sur la surface ou à l'aide d'une brosse à badigeon.

Domaines d'application	Taux de mélange
Barbotine d'accrochage pour chape de contact (faite de 1 part de ciment et 2 parts de sable)	Remplacer 1/3 de l'eau de gâchage par BOTAMENT® D 10
Couche d'adhérence pour la pose frais-sur-frais (réalisée avec les mortiers colle BOTAMENT®)	Remplacer 1/3 de l'eau de gâchage par BOTAMENT® D 10
Couche d'adhérence pour ancien revêtement carrelage (réalisée avec les mortiers colle BOTAMENT®)	Remplacer 1/3 de l'eau de gâchage par BOTAMENT® D 10
Adjuvant pour mortiers colle	Remplacer 1/3 de l'eau de gâchage par BOTAMENT® D 10
Adjuvant pour enduits, mortiers et chapes ciment	Remplacer 1/5 de l'eau de gâchage par BOTAMENT® D 10

Informations techniques

Matériaux de base	dispersion styrène-acrylate
Couleur	blanc
Conditionnement	1 l 5 l 10 l
Stockage	frais et hors gel 12 mois dans l'emballage d'origine fermé
Densité	~ 1,0 kg/ dm ³
Consommation	Selon utilisation
Température d'application et de support	+ 5 °C à + 30 °C
Produit de nettoyage	
À l'état frais	Eau
À l'état sec	Mécaniquement

BOTAMENT[®] D 10

Adjuvant plastifiant pour chape, enduit, mortier et colle / Barbotine d'accrochage / Couche d'adhérence

Recommandations importantes

Avec l'ajout du BOTAMENT[®] D 10, le temps de durcissement de l'enduit, du mortier et de la chape ciment peut être allongé.

Avec l'ajout du BOTAMENT[®] D 10 dans une colle carrelage, le temps de pose se réduit.

BOTAMENT[®] D 10 ne doit pas être utilisé pur comme badigeon de contact.

Afin d'obtenir des résultats optimaux, nous recommandons dans chaque cas un test spécifique préalable dans des conditions chantier.

BOTAMENT[®] D 10 doit être utilisé seulement avec les produits mentionnés dans cette fiche technique.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.botament.fr.

Remarque : dans cette fiche technique, les indications données sont le résultat de nos expériences et de notre savoir et sont non-contractuelles. Ces indications sont à adapter suivant les conditions de chantier, d'utilisation et aux sollicitations présentes. Cela étant énoncé, nous garantissons la véracité de ces données dans le strict cadre de nos conditions de vente, de livraison et de paiement.

Les informations complémentaires données par nos collaborateurs ne sont contractuelles que lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Dans tous les cas, les règles techniques reconnues sont à respecter. Edition F 2107. Toute nouvelle édition rend caduque la précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr. 01412 MC-CHIMIE division BOTAMENT[®] 8 Avenue Marchande 57520 Grosbiederstroff