

R70 is een oplosmiddelvrije silicaathars met een lage viscositeit voor het vullen van scheuren en voegen binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Krachtsluitende harsvorming van dekvloerscheuren
- Vloerklemmen niet nodig
- Snelle uitharding
- Zeer emissiearm
- Reukloos
- Mengen van deelhoeveelheden mogelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voegen van scheuren > 0,2 mm en voegen in minerale bouwmaterialen
- Bevestigen en inbedden van lijstwerk en profielen

De ondergrond moet in de volgende conditie zijn:

- droog, schoon en vorstvrij
- draagkrachtig
- vrij van vet, verf, scheidingsmiddelen en losse deeltjes

Indien nodig moeten de scheuren worden uitgeblazen met olievrije, droge perslucht of worden gereinigd met een industriële stofzuiger.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

- Giet de A-component in de container van de B-component en sluit de fles goed af
- Schud de fles krachtig gedurende ~ 20 seconden (tot een uniforme kleur verschijnt)
- Snijd de schenktuit af volgens de scheurbreedte en giet het afgewerkte mengsel in de scheuren/voegen

Fijne scheuren moeten voor het vullen worden uitgesneden. Gedeeltelijke hoeveelheden R70 kunnen worden gemengd in de bijgeleverde lege verpakkingen. De door de fabriek opgegeven mengverhouding moet strikt worden aangehouden. Voor een optimale hechting met opvolgende materialen zoals tegellijmen of egalisatiemiddelen wordt R70 in verse toestand bestrooid met gedroogd kwartszand (korrelgrootte 0,5 - 1,2 mm) (veeg overtollige hoeveelheid weg na uitharding).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

In geval van contact met metalen en kunststoffen, vooraf een testtoepassing uitvoeren. Lichte metalen kunnen worden aangetast door R70.

We raden het gebruik van deuvels of gelijkwaardige alternatieve maatregelen aan om hoogteverschil tussen afzonderlijke dekvloeroppervlakken te voorkomen.

Bij gevoelige personen kunnen allergische huidreacties optreden bij het verwerken van reactieharsmaterialen. Daarom moet altijd geschikte beschermende kleding worden gedragen om huidcontact te voorkomen. Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij de Duitse Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor de bouw op www.bgbau.de.

R70 is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op www.botament.com.

Voor een optimaal resultaat raden we aan om het product op een specifieke locatie uit te proberen.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Mengverhouding		1 : 2	comp. A : comp. B
Dichtheid	kg/dm ³	~ 1,24	
Verwerkingstijd	minuten	~ 12 ~ 15	bij 20°C materiaal- en omgevingstemperatuur bij 10°C materiaal- en omgevingstemperatuur
Verwerkingsvoorwaarden	°C	> 2 < 30	
Begaanbaar na	minuten	~ 60	
Overwerkbaar	uur	~ 1	
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Basis	2-componenten silicaatharssysteem		
Kleur	beige		
reinigingsmiddel	verduunning		
Leveringsvorm	2,4 l- eenheid (doos) 4 x 200 ml component A (transparant) 4 x 400 ml component B (bruinachtig) + 2 lege verpakkingen		
Opslag	Vorstvrij bewaren. In ongeopende, originele verpakking op een droge en koele plaats. 6 maanden houdbaar.		

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van Botament vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400023637]